



Alkydoljefärg



Produktbeskrivning

Halvblank väderbeständig utomhusfärg baserad på feta alkydoljor som ger god inträngning och förankring mot underlaget.

Användning

För målning av nya eller tidigare oljefärgsmålade träfasader, räcken, fönster, dörrar samt rostskyddsmålat stål utomhus. Före målning skall ytorna vara torra och rengjorda från smuts och fett. Nedbrutet trä slipas eller stålborstas ner till friskt trä.

Utsatta ställen som ändträ, skarvar, vindskivor, fönster mm oljas med Fasadgrundolja före fortsatt behandling. Den olja som inte sugas in i träet avtorkas och grundning med Fasadgrund utförs innan oljan torkat. Bart trä som inte oljats grundas med Fasadgrund. Kittning av fönster utförs efter grundning av kittfalsen. Läs också kittleverantörens rekommendationer.

Nytt trä målas efter grundbehandling två gånger med Caparol Alkydoljefärg. Vid fönstermålning stryks färgen ett par mm in på glasytan. Tidigare målade ytor tvättas med Capaclean Fasadtvätt. Lös färg skrapas till fast underlag.

Påföres med pensel. Om rulle eller spruta används skall ytan efterslätas med pensel.

Datainformation:

Bindemedel
Densitet
Sträckförmåga

Arbetstemperatur
Glans
Torktid vid +23°C, RF 50%

Feta alkydoljor
1,22 kg/liter
10 m²/liter
Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Min +5°C
50, halvblank
Dammtorr: 6 timmar
Övermålningsbar 14 timmar
Genomtorr: flera dygn
Lacknafta
Frostfritt
Vit och standardkulörer. Ingår i brytsystem

Februari 10

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.