



# CapaSan



### Produktbeskrivning

Lågemitterande helmatt tak- och väggfärg med fotokatalytisk rengöringseffekt. Bryter ner organiska ämnen. Reducerar dålig lukt som stekos, tobaksrök mm. Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

### Användning

Stryks en eller två gånger beroende på underlagets beskaffenhet, nya omålade ytor skall alltid målas två gånger. Första strykning kan göras med Supertäck grund.

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Kalkfärg borstas noggrant, limfärgsytor nedtvättas och grundas med Patentfärg. Målade ytor tvättas med Capaclean Målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

Kontrollera att sandgrängade tak som inte målats tidigare har bra vidhäftning mot underlaget.

Påføres med pensel, rulle eller spruta.

### Rekommenderade sprutinställningar

	Munstycke	Spruttryck	Sprutvinkel	Förtunning
Airless	0,021 – 0,026 inch	150 – 180 bar	50°	Vatten

### Datainformation:

Bindemedel	Sampolymerlatex
Densitet	1,50 kg/liter
Sträckförmåga	6-7 m <sup>2</sup> /liter Färggången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Arbetstemperatur	Min +5°C på underlag och i omgivande luft
Glans	3, helmatt
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar 5 timmar Genomtorr: flera dygn
Förtunning/rengöring	Vatten.
Förvaring	Frostfritt
Kulör	Vit och bas 1. Kan nyanseras i kulörer med ljusreflexionsvärde >70.
Övrigt	S <sub>d</sub> -värde <0,1 m.

December 09

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).