



Capacryl Lackfärg V 25



Produktbeskrivning

Halvmatt vattenspödbar lackfärg med polyuretanförstärkt akrylat som bindemedel.

Användning

För målning av dörrar, skåpsluckor, möbler, fönsterbänkar mm inomhus. Utomhus kan Capacryl Lackfärg V 25 användas som toppfärg på vertikala plåt- och stålytor som fönster och dörrar. Färgen är efter genomhärdning blockningsfri vilket innebär att den kan belastas utan att klibba.

Före målning skall ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett.

Tidigare målade ytor tvättas med Capaclean Målartvätt. Fabriksmålade samt blanka ytor mattslipas och strykes två gånger med Capacryl Lackfärg V 25.

På nytt trä schellackeras kvistar och kådiga ställen. Hela ytan grundas med Snickerigrund och strykes därefter två gånger med Capacryl Lackfärg V 25.

Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Godkänd för målning av leksaker enligt SS EN 71-3.

Rekommenderade sprutinställningar

	Munstycke	Spruttryck	Luftryck	Förtunning
Airless	0,011 – 0,015 inch	200 bar	-	max. 5%
Airmix/Aircoat	0,011 – 0,015 inch	120 bar	2,5 bar	max. 5%
Lågtryck	2,0 - 2,5 mm	-	5,0 bar	max. 5%

Datainformation:

Bindemedel	PU-förstärkt akrylat
Densitet	1,28 kg/liter
Sträckförmåga	8-10 m ² /liter Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Arbetstemperatur	Min +10°C
Glans	25, halv matt
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 2 timme Övermålningsbar: 10 timmar Genomtorr: flera dygn
Förtunning/rengöring	Vatten
Förvaring	Frostfritt
Kulörer	Vit och baser.
Övriga upplysningar	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

December 09

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.