



Skötselråd för stålytor utomhus som målats med täckande färger.

Ytor som nedsmutsats genom föroreningar från regn och omgivande miljö tvättas med ett mildt alkaliskt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens rekommendation. Lägg på tvättvätskan med mjuk borste eller lågtrycksspruta. Vid kraftig nedsmutsning bearbetas ytan med borste. Skölj rikligt med vatten och svamp eller högtryckstvätt.

Har ytor blivit utsatta av påväxt av alger och mögel används medel som avlägsnar och förhindrar påväxten att sprida sig, ex.vis Dentar Combi Clean. När denna behandling utförts tvättas vid behov enligt ovan.

När ytorna blivit nedbrutna, kriter eller har synliga rostskador är detta en indikation att dessa är i behov av ommålning.

Vid skador på det målade färgskiktet skall dessa åtgärdas snarast så att den målade ytan får den förväntade livslängden. Om stålet friläggs skall ytan behandlas till samma färgskikt som omgivande yta.

CAPAROL SVERIGE AB

Marieholmsgatan 124, Box 36115, 400 13 Göteborg, Tel. 031-750 52 00, Fax 031-46 11 06
www.caparol.se