

# Carat Oljefärg

Självrengörande färg för träfasader.



## Produktbeskrivning

	Carat Oljefärg är en självrengörande vattenspädbar fasadfärg för utomhusbruk som bygger på specialmodifierad alkydemulsion/ akrylat som tillsammans med teknologi från Caparol Clean Concept bidrar till unika egenskaper.
Appliceringsområde	Träytor utomhus. Carat ger en följsam flexibel yta vilket gör den mindre lämplig på t.ex. dörrar och trädgårdsmöbler.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Självrengörande</li> <li>■ Bra inträngning i träet</li> <li>■ Ger mycket tålig yta</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 Bas 2 Bas 3 Svart Ingår i brytsystem
Glans	30, halvblank
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Specialmodifierad alkydemulsion/akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

## Användning

Ytförberedelse	<p>Carat Oljefärg gör målningen enklare då det krävs färre behandlingar på nytt trä. Den har mycket bra inträngning i träet samtidigt som den ger en robust och tålig yta. Den höga torrhalten medför god täckförmåga med en mycket bra kanttäckning. Carat Oljefärg är främst avsedd till målning av fasader av trä.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Nya träytor behandlas med Grundolja LF på utsatta ställen som ändträ, spikslag, skarvar mm. Carat Oljefärg goda penetreringsförmåga in i träet medför att grundmålningsmomentet försvinner och två ggr med Carat Oljefärg räcker för färdigstrykning.</p> <p>Tidigare målade ytor tvättas med fasadtvätt, skrapas, och målas därefter med Carat Oljefärg.</p>
----------------	--



Förtunning	Vatten
Förbrukning	4-5 m <sup>2</sup> /liter på sågade ytor 5-6 m <sup>2</sup> /liter på hyvlade, släta ytor och på tidigare målat
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C på underlag, material och omgivande luft
Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 10 timmar Genomttorr: flera dygn (Torktid vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel.  <b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b>  Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten / penselvätt
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten eller penselvätt.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.