

# Klisterbruk 186M

Cementbaserat bruk



## Produktbeskrivning

	Cementbaserat bruk med tillsats av dispersion.
	Vattenånggenomsläplighet: $\mu < 15$ .
Appliceringsområde	Mineraliska underlag
Förpackningsstorlekar	25 kg säck 800 kg One-Way box 1300 kg Big-bag
Kulörer	Ljusgrå
Förvaring	Svalt och torrt

## Användning

	Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect renoveringssystem.
Ytförberedelse	Före behandling skall ytor av puts, tegel, betong eller mycket väl förankrade färgskikt vara rena och torra.  Starkt sugande eller kritande ytor grundas med Koncentrat 111 som blandas 2:1 med vatten.
Användningsmetod	25 kg torr bruk blandas med 5-6 liter vatten. Bruket blandas i en tvångsblandare eller manuellt med lågvarvig borrvisp i 3-5 min till en homogen massa utan klumpar. Låt bruket vila i 2 minuter och rör sedan om. Justera konsistensen med vatten om så erfordras. Brukets pot life är 2-2,5 timmar. Försök aldrig späda bruk som börjat härdas.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	Klisterbruk 3,5 – 4,5 kg/m <sup>2</sup> (EPS) Klisterbruk 4,0 – 5,0 kg/m <sup>2</sup> (Min. ull) Armering 1,2 kg/mm/m <sup>2</sup>
Applikationsförhållanden	Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.  Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.
Torktid	Klisterbruket är belastningsbart efter 3 dygn Armeringsskiktet kan vidarebehandlas efter 1 dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Applieras med spackel eller speciellt anpassad putsspruta.
Rengöring av verktyg	Vatten



Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

## Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande rester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut förpackningen noga efter användning. Väl tömda förpackningar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: november 2013

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

Caparol Sverige AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.