

Klisterbruk 190

Cementbaserat bruk



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Cementbaserat bruk med tillsats av dispersion.
Förpackningsstorlekar	Mineraliska underlag 25 kg säck 800 kg One-Way box 1300 kg Big-bag
Kulörer	Ljusgrå
Förvaring	Svalt och torrt

Användning

Ytförberedelse	Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect renoveringssystem. Före behandling skall ytor av puts, tegel, betong eller mycket väl förankrade färgskikt vara rena och torra.
Användningsmetod	Starkt sugande eller kritande ytor grundas med Sylitol Koncentrat 111 som blandas 2:1 med vatten. 25 kg torr bruk blandas med 5-6 liter vatten. Bruket blandas i en tvångsblandare eller manuellt med lågvarvig borrvisp i 3-5 min till en homogen massa utan klumpar. Låt bruket vila i 2 minuter och rör sedan om. Justera konsistensen med vatten om så erfordras. Brukets pot life är 2-2,5 timmar. Försök aldrig spåda bruk som börjat härda.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	Klisterbruk 4,0 kg/mm/m ² Armering 1,1 kg/mm/m ² Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5 °C för material, underlag och omgivande luft.
Torktid	Klisterbruken är belastningsbart efter 3 dygn Armeringsskiktet kan vidarebehandlas efter 1 dygn (värdena gäller vid +23 °C, RF 50%)
Verktyg	Appliceras med spackel eller speciellt anpassad putsspruta.
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.



Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande rester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut förpackningen noga efter användning. Väl tömda förpackningar lämnas till återvinningsstation.