

AmphiSilan W NQG Fasadfärg

Självrengörande fasadfärg för mineraliska underlag.



Produktbeskrivning

	AmphiSilan W NQG Fasadfärg är en unik självrengörande fasadfärg baserad på ny bindemedelsteknologi. Silikonharts i kombination med teknologi från Caparol Clean Concept ger en vattenavvisande helmatt yta med mycket stor diffusionsöppenhet vilket ger torra fasader. Finns också i sprutkvalitet under namnet AmphiSilan W NQG Nespri-TEC.
	Sd-värde <0,05 m.
Appliceringsområde	Mineraliska underlag utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Extra bra motverkan mot påväxt av alger och mögel ■ Självrengörande ■ Stor diffusionsöppenhet
Förpackningsstorlekar	1,25 liter 2,5 liter 10 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 Bas 3 Ingår i brytsystem. Brutna Kulörer: Använd alltid färg med samma batchnr på sammanhängande ytor för att undvika kulörskillnader. Extra viktigt vid mörka kulörer.
Glans	3, helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Silikonhartsemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>För målning av väl förankrade tidigare målade underlag samt fasader och konstruktioner av betong, lättbetong, väl bunden puts, fibercementskivor m fl.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Sugande och stoftiga ytor grundas med AmphiSilan Djupgrund LF.</p> <p>Ytor med microsprickor och lagningsskarvar kan behandlas med AmphiSilan Compact för slutmålningen.</p> <p>AmphiSilan W NQG Fasadfärg kan spädas upp till 10 % med vatten vid mellan- och slutstrykning. Spädningsgrad bestäms efter provstrykning.</p>
----------------	--



	AmphiSilan fasadfärger skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6 m ² /liter
	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C på underlag, material och omgivande luft
Torktid	Dammtorr: 2 timme Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Vid sprutning rekommenderar vi i första hand AmphiSilan W NQG Nespri-TEC, som är en kvalitet perfekt anpassad för sprutning. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,021-0,026 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten Rekommenderade sprutinställningar för Nespri-Tec systemet med värmeslang: Munstycke: Wagner gröna dubbelmunstycke 0,015-0,019 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.