

# CapaSilan

Högtäckande färg för släpljusutsatta tak och väggar inomhus.



## Produktbeskrivning

	Lågemitlerande helmatt tak- och väggfärg med bl a silikonharts för målning av svåra ytor med släpljus inomhus. Med sin långa öppentid ger CapaSilan möjlighet till ett jämnt utseende utan överlappningar på stora ytor. CapaSilan är mycket diffusionsöppen.
	S <sub>d</sub> -värde <0,1 m.
Appliceringsområde	Tak och väggar inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vattenspädbar</li> <li>■ Lågemitlerande</li> <li>■ Bra vid släpljus</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	10 liter
Kulörer	Vit
Glans	3, helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Silikonharts och specialdispersion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

## Användning

Ytförberedelse	<p>Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Dåligt bundna ytor grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.</p> <p>Kontrollera att sandgrängade tak har bra vidhäftning mot underlaget.</p>
Förtunning	Kan spädas med max 5% vatten. Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.
Förbrukning	6-8 m <sup>2</sup> /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod. Arbetstemperatur min. +8°C



Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 5 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta.  <b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b> Munstycke: 0,017-0,025 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: 50° Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: maj 2019

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.