

# Snickerigrund

Snabbtorkande grundfärg för snickerier inomhus.



## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Vattenspädbar snabbtorkande grundfärg för snickerier inomhus. Trä inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vattenspädbar</li> <li>■ Snabbtorkande</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	0.5 liter 1 liter 3 liter
Kulörer	Vit Bas D
Glans	Matt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

## Användning

Ytförberedelse	<p>Lämplig på tidigare målade snickerier samt på nytt trä.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Nytt trä avslipas och behandlas med Kvistlack och tidigare målade ytor tvättas med målartvätt och mattslipas före grundning med Snickerigrund. Full vidhäftning mot tidigare målade lackytor erhålls efter ca fyra dygn.</p> <p>Kan övermålas med såväl lösningsmedels- som vattenspädbara snickerifärger.</p>
Förtunning	Vatten.
Förbrukning	10 m <sup>2</sup> /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod. Arbetstemperatur min. +8°C



Är godkänd att användas på  
**LEKSAKER**  
enligt SS EN 71-3

Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 6 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23° C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta.  <b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b> Munstycke: 0,010-0,013 inch Spruttryck: 100-130 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten  Vid användning av värmeslang reduceras sprutdimman.
Rengöring av verktyg	Vatten

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: oktober 2017

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.