

Båtlack

Fernissa med UV-skydd lämplig för lackning av trädetaljer utomhus.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Trädetaljer utomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ UV-beständig ■ Slitstark ■ God elasticitet
Förpackningsstorlekar	1 liter
Kulörer	Färglös
Glans	90, högblank
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Uretanalkyd
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 400 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 400 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>För lackning av trädetaljer på båtar, ytterdörrar, utemöbler, trösklar, fönster mm.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Nytt trä slipas och strykes med Båtlack förtunnad med 20% lacknafta, därefter strykes en eller två gånger med oförtunnad Båtlack beroende på hur utsatt ytan är för väder och vind. Slipa med slippapper 180 eller finare mellan strykningarna.</p> <p>På mycket utsatta ställen oljas först med Grundolja. Olja som inte sugits upp av träet torkas bort och därefter lackas ytan inom 30 minuter.</p> <p>Tidigare lackade ytor tvättas med fasadtvätt och mattslipas med slippapper 180 eller finare. Därefter lackas en eller två gånger med Båtlack.</p>
Förtunning	Lacknafta
Förbrukning	12 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod. Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft



Torktid	Dammtorr: 4 timmar Övermålningsbar: 10 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,009-0,013 inch Spruttryck: 150-180 bar Spädning: Nej Förtunning: Lacknafta Rekommenderade sprutinställningar för lågtrycksspruta: Munstycke: 1,2 mm Spruttryck: 2,0-3,5 bar Spädning: 5-15% Förtunning: Lacknafta
Rengöring av verktyg	Lacknafta

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: oktober 2017

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.