

# Industriprimer

Rostskyddsgrundfärg för effektiv rostskyddsbehandling.



## Produktbeskrivning

	Alkydbaserad rostskyddsgrundfärg med hög torrhalt för effektiv rostskyddsbehandling. Innehåller zinkfosfat som rosthämmande medel.
Appliceringsområde	Järn och plåt.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hög torrhalt</li> <li>■ Innehåller zinkfosfat</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	0,5 liter 1 liter 3 liter
Kulörer	Röd Grå
Glans	4, helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkyd
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 500 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 500 g/l VOC.

## Användning

	Avsedd för grundmålning av järn- och plåtkonstruktioner.
Ytförberedelse	<p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Ytor med rostangrepp stålborstas maskinellt före målning till noggrannhetsgrad St 2 eller sandblästras till noggrannhetsgrad Sa 2½.</p> <p>Effektiv rostskyddsgrundfärg som, genom sin höga torrhalt, kan läggas på i skikt upp till 60 µm, torrt skikt, per strykning.</p> <p>Övermålning skall göras med lämplig täckfärg.</p>
Förtunning	Lacknafta
Förbrukning	8 m²/liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod. Arbetstemperatur min. +5°C



Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 6 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta.  <b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b> Munstycke: 0,013-0,015 inch Spruttryck: 150-180 bar Spädning: Max 5% Förtunning: Lacknafta  <b>Rekommenderade sprutinställningar för lågtrycksspruta:</b> Munstycke: 1,5-1,8 mm Spruttryck: 2,0-4,0 bar Spädning: Max 5-15% Förtunning: Lacknafta
Rengöring av verktyg	Lacknafta

## Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.