

# Pansarprimer V

Rostskyddsgrundfärg för detaljer och tak av plåt.



## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Rostangripna ytor.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vattenspädbar</li> <li>■ Rostskyddande</li> <li>■ Alkaliresistent</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter
Kulörer	Röd
Glans	Matt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Specialmodifierad akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 140 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 140 g/l VOC.

## Användning

Ytförberedelse	<p>Används som grundfärg på ytor som varit angripna av rost.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Ytorna tvättas med Capaclean Fasadtvätt som avsköljes noggrant.</p> <p>Rostiga ytor rengörs genom sandblåstring till noggrannhetsgrad Sa 2½ eller maskinell stålborstning till St 2 därefter grundas en eller två gånger med Pansarprimer V. Ju tjockare skikt desto bättre skydd.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	7 m <sup>2</sup> /liter
Applikationsförhållanden	<p>Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.</p> <p>Arbetstemperatur min. +8°C</p>



Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 4 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta.  <b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b> Munstycke: 0,021-0,023 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: oktober 2013

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

Caparol Sverige AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.