

Pansartäck V

Täckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Alkaliresistent vattenspädbar täckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus. Tak och väggar av plåt utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Alkaliresistent
Förpackningsstorlekar	0,5 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Svart Takröd Bas A Bas B Bas D
Glans	15, halvmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Specialmodifierad akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Används som täckfärg på tidigare behandlade och förzinkade (galvaniserade) stål- och plåtytor. Ej lämplig på plåt av PVF2-typ. Pansartäck V fungerar även på plastisol se bara till att plastisol beläggningen har bra vidhäftning och inte är för nedbruten, den bör ha en minsta tjocklek av 140 µm kvar.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett samt ett vidhäftningsprov göras enligt Gitter-schnittmetoden. Får man inte vidhäftning med Pansartäck V kan det krävas en grundning med Unigrund, på stående fasadplåt kan även Häftprimer vara ett alternativ.</p> <p>Bra att veta! Det finns fabriksbehandlingar som inte går att behandla tex PVF2 vilket innebär att det är väldigt viktigt att en vidhäftningstest utföres innan vidare behandling.</p> <p>Ytorna tvättas med fasadtvätt som avsköljes noggrant. Oxiderade förzinkade ytor tvättas med kalklösande medel och avslipas.</p>
----------------	---



Rostiga ytor rengörs genom sandblästring till noggrannhetsgrad Sa 2½ eller maskinell stålborstning till St 2. Därefter grundas de tidigare rostiga ytorna en eller två gånger med Pansarprimer V

Måla alltid minst två gånger med Pansartäck V.

Undvik att måla i direkt solbelysning eller då det finns risk för dagg eller regn.

Förtunning Vatten

Förbrukning 6-8 m²/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid
 Dammtorr: 1 timme
 Övermålningsbar: 4 timmar
 Genomttorr: flera dygn
 (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: Linjemunstycke Wagner 315 alt. 415 eller Linelacer 315

Spruttryck: 150-180 bar

Sprutvinkel: Valfri

Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg Vatten

Anm Ovanstående data gäller Takröd. För andra kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.