

# Fasadgrund LF

Vattenspädbar grundfärg för trä utomhus.



## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Trä utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vattenbaserad</li> <li>■ God inträngningsförmåga</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit Bas D
Glans	Matt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkydemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

## Användning

Ytförberedelse	<p>Grundfärg med alkydemulsion som bindemedel har alkydoljefärgens goda inträngande egenskaper.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Nedbrutet trä avlägsnas genom slipning eller stålborstning. Släta hyvlade ytor avslipnas med slippapper.</p> <p>Nya träytor behandlas med Grundolja LF på utsatta ställen som ändträ, spikslag, skarvar mm, därefter grundas hela ytan med Fasadgrund LF och sist strykes två ggr med Oljetäcklasyr LF.</p> <p>Nytt trä med höga halter av kvist- och kådämnen kan förorsaka missfärgning, särskilt vid målning med ljusa kulörer. Vid osäkerhet rekommenderas grundning med Caparol Fasadgrund för att minska risken för genomslag.</p> <p>Tidigare målade ytor tvättas med Capaclean Fasadtvätt, skrapas, bara träytor grundas med avsedd Fasadgrund. Därefter målas, beroende på ytornas kondition, dessa en eller två gånger med Oljetäcklasyr LF.</p>
Förtunning	Vatten



Förbrukning	4-6 m <sup>2</sup> /liter på sågade ytor 5-7 m <sup>2</sup> /liter på hyvlade och släta ytor
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C
Torktid	Dammtorr: 6 timmar Övermålningsbar: 24 timmar eller när ytan är torr Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel.  <b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b>  Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.