

# Ädelträolja

Olja för ädelträ utomhus.



## Produktbeskrivning

Ädelträolja är baserad på vegetabiliska oljor med tillsats av kinesisk träolja som ger en mycket god inträngning i träet. Speciellt anpassad till teak och andra hårda träslag. Ger en vattenavvisande yta med vacker lyster.	
Appliceringsområde	Träytor utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lacknaftabaserad</li> <li>■ Ger en vattenavvisande yta</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	0,5 liter 3 liter
Kulörer	Färglös
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Vegetabiliska oljor med kinesisk träolja
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/f): 700 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 700 g/l VOC.  Innehåller oxidativt torkande oljor. Risk för självantändning. Oljeindränkta verktyg och trasor läggs i vatten eller eldas upp.

## Användning

Ytförberedelse	<p>För oljning av ädelträ på båtar, ytterdörrar, utemöbler, trösklar, fönster mm.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Nytt trä slipas och strykes flödigt med Ädelträolja. Efter cirka 30 minuter avtorkas överskottet med en trasa. Vid behov upprepas behandlingen. Tidigare oljat trä tvättas med Capaclean Fasadvätt som avsköljes noga. När ytan torkat slipas nedbrutet trä bort och övriga ytor mattslipas. Slipa i träets längdriktning, Därefter oljas ytan som ovan.</p> <p>Burken skakas före användning.</p>
Förtunning	Lacknafta
Förbrukning	10-15 m <sup>2</sup> /liter Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5°C



Torktid	Dammtorr: 6 timmar Övermålningsbar: 24 timmar Genomtorr: flera dygn
Verktyg	Påföres med pensel.
Rengöring av verktyg	Lacknafta

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: oktober 2013

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

Caparol Sverige AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.