

Alkydoljefärg

Alkydoljefärg för utomhusbruk.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Träytor utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lacknaftabaserad ■ Ger god inträngning i träet
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter
Kulörer	Vit Bas A Bas D Ingår i brytsystem
Glans	50, halvblank
Teknisk data	Bindemedel: Feta alkydoljor
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 400 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 400 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>För målning av nya eller tidigare oljefärgsmålade träfasader, räcken, fönster, dörrar samt rostskyddsmålat stål utomhus.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nedbrutet trä slipas eller stålborstas ner till friskt trä.</p> <p>Utsatta ställen som ändträ, skarvar, vindskivor, fönster mm oljas med Grundolja före fortsatt behandling. Den olja som inte sugs in i träet avtorkas och grundning med Fasadgrund utförs innan oljan torkat. Bart trä som inte oljats grundas med Fasadgrund. Kittning av fönster utförs efter grundning av kittfalsen. Läs också kittleverantörens rekommendationer.</p> <p>Nytt trä målas efter grundbehandling två gånger med Alkydoljefärg. Vid fönstermålning stryks färgen ett par mm in på glasytan. Tidigare målade ytor tvättas med fasadtvätt. Lös färg skrapas till fast underlag.</p>
Förtunning	Lacknafta
Förbrukning	6-7 m ² /liter



Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5 °C
Torktid	Dammtorr: 6 timmar Övermålningsbar: 14 timmar Genomtorr: flera dygn (Torktid vid +23 °C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel. Om rulle eller spruta används skall ytan efterslätas med pensel.
Rengöring av verktyg	Lacknafta
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.