

# Fönsterfärg

Fönsterfärg med god glanshållning



## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Fönster, dörrar, räcken m.m. utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bra glanshållning</li> <li>■ Väderbeständig</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 Bas 2 Bas 3 Ingår i brytsystem
Glans	50, halvblank
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkyd/akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

## Användning

Ytförberedelse	<p>För målning av nya eller tidigare oljefärgsmålade fönster, dörrar, räcken mm utomhus samt fönster invändigt.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nedbrutet trä slipas eller stålborstas ner till friskt trä.</p> <p>Tidigare målade ytor tvättas med Capaclean Fasadvätt. Lös färg skrapas till fast underlag.</p> <p>Utsatta ställen som ändträ, skarvar, vindskivor, fönster mm oljas med Grundolja LF före fortsatt behandling. Den olja som inte sugas in i träet avtorkas och grundas med Fasadgrund LF vått i vått. Bart trä som inte oljats grundas med Fasadgrund LF.</p> <p>Kittning av fönster utförs enligt kittleverantörens rekommendationer.</p> <p>Nytt trä målas efter grundbehandling två gånger med Fönsterfärg. Vid fönstermålning stryks färgen ett par mm in på glasytan. Måla inte på ytor som är varma eller när det är risk för regn eller dagg.</p>
Förtunning	Vatten



Förbrukning	6-7 m <sup>2</sup> /liter
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C på underlag, material och omgivande luft
Torktid	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 4-6 timmar Genomtorr: flera dygn (Torktid vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel.  <b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b>  Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten / penselvätt
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten eller penselvätt.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.