

# AmphiSilan Grundfärg

Specialgrundfärg som ger god vidhäftning mot släta och hårda mineraliska underlag.



## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Mineraliska ytor utomhus.
Materialegenskaper	■ Mycket god vidhäftning
Förpackningsstorlekar	10 liter
Kulörer	Vit
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylhartsdispersion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

## Användning

Ytförberedelse	Lämplig på väl förankrade ytor som tidigare målats med exempelvis akrylatfärger, infärgade cementfiberskivor mm. Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Före målning tvättas med fasadvätt som avsköljs noga. Ytor med kvarvarande glans mattslipas. AmphiSilan fasadfärger skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	7 m <sup>2</sup> /liter Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft
Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn (Torktid vid +23°C, RF 50%)



Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta.  <b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b> Munstycke: 0,021-0,026 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: 50° Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Vål tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: januari 2016

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

Caparol Sverige AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.