

# AmphiSilan Grundierfarbe Nespri-TEC

Helmatt grundfärg för målning med Nespri-TEC sprutteknik.



## Produktbeskrivning

	AmphiSilan Grundierfarbe Nespri-TEC är en helmatt grundfärg för rationell målning med Nespri-TEC sprutteknik. Färgen är mycket diffusionsöppen vilket gör den lämplig på de flesta mineraliska och tidigare målade underlag.
	Färgen ger ingen sprutdimma vid sprutning med Nespray högtrycksspruta.
Appliceringsområde	Mineraliska ytor utomhus.
Materialegenskaper	■ Mycket diffusionsöppen
Förpackningsstorlekar	12,5 liter 120 liter
Kulörer	Vit
Glans	3, helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Silikonhartsemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

## Användning

	För grundning av väl förankrade ytor som tidigare målats med exempelvis akrylatfärger, infärgade cementfiberskivor mm eller ytor av akrylatputs.
Ytförberedelse	Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.  Före målning tvättas med Fasadvätt som avsköljs noga. Ytorna skall efter tvättning torka noga före fortsatt behandling. Ytor med kvarvarande glans mattslipas före grundning.  AmphiSilan fasadfärger skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.
Förtunning	Produkten skall användas oförtunnad.
Förbrukning	4-7 m <sup>2</sup> /liter Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5 °C på underlag, material och omgivande luft



Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn (Torktid vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med Nespray-spruta och efterrullas.  <b>Rekommenderade sprutinställningar för nesprayspruta:</b> Nespray specialmunstycke: 0,015-0,019 inch Spruttryck: Stängd pistol på det blå fältet på manometern. Öppen pistol inom gröna fältet. Sprutvinkel: 0,015" 10-20° 0,017" 20-30° 0,019" Förtunning: Produkten skall användas oförtunnad
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Begränsad hållbarhet, 1 år.

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.