

Sylitol Konzentrat 111

Grundnings- och spädningsmedel vid behandling av mineraliska underlag.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Grundnings- och spädningsmedel vid behandling av mineraliska underlag med Sylitol fasadprodukter.
Materialegenskaper	Mineraliska underlag utomhus.
Förpackningsstorlekar	■ Vattenspädbar 3 liter 10 liter
Kulörer	Färglös
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Kalivattenglas
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	Användes till grundning av sugande underlag före målning med Sylitol fasadprodukter samt till spädning av dessa. Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Vid behandling på starkt sugande, kritande eller löst bundna underlag grundas med Sylitol Konzentrat 111 spädd 2:1 med vatten. På mycket sugande underlag upprepas behandlingen vått i vått. Vid strykning med Sylitol Fasadfärg späds färgen med max 10% koncentrat och vid färdigstrykning med max 5% Sylitol Konzentrat 111. På svagt sugande ytor och underlag med väl förankrad silikatfärg kan Sylitol Fasadfärg spädas med upp till 10% Sylitol Konzentrat vid första behandling.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	5-10 m ² /liter utspädd 2:1 med vatten. Färgåtgången är beroende på hur underlaget suger.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C
Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)



Verktyg	Påføres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,013-0,018 inch Spruttryck: 140-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Leveransviskositet
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Etsar glas och metall.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: maj 2018

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.