

# Histolith Kalkfärg

Färg för avfärgning av oorganiska underlag.



## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Färdigblandad kalkfärg med god täckförmåga för avfärgning av oorganiska underlag.
Materialegenskaper	Oorganiskt underlag
Förpackningsstorlekar	■ Vattenspädbar
Kulörer	12,5 liter
Glans	Vit
Förvaring	Helmatt
Teknisk data	Frostfritt
	Bindemedel: Släckt kalk med organiska tillsatser

## Användning

Ytförberedelse	<p>Lämplig på ny eller gammal puts samt på ytor som tidigare behandlats med kalk eller KC-färg.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Tidigare kalkade ytor stålborstas till fast underlag.</p> <p>Förvattna ytan för att få ett jämnt sugande underlag som förhindrar ett flammigt utseende.</p> <p>Därefter stryks Histolith Fassadkalk två gånger förtunnad med 10% vatten.</p> <p>Nya putsade ytor behandlas som ovan med förvattning och strykning.</p> <p>Utför inte kalkning i solsken eller då risk för regn föreligger.</p> <p>Vid torr och varm väderlek skall ytan eftervattnas under två till tre dagar efter målningen.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	5-6 m <sup>2</sup> /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min. +8 °C
	Dammtorr: 2-4 timmar
	Övermålningsbar: 24 timmar
	Genomttorr: flera dygn (värdena gäller vid +23 °C, RF 50%)



Verktyg	Påføres kryssvis med plafondpensel eller kalkkvast.
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Begränsad hållbarhet, 1 år. Etsar glas och metall.

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: oktober 2013

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

Caparol Sverige AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.