Sylitol Fasadfärg

Silikatfärg för mineraliska underlag.

Produktbeskrivning

Sylitol Fasadfärg är en silikatfärg med kalivattenglas som bindemedel.

Appliceringsområde	Mineraliska underlag
Materialegenskaper	■ Vattenspädbar
Förpackningsstorlekar	10 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 Bas 3 Ingår i brytsystem. Brutna Kulörer: Använd alltid färg med samma batchnr på sammanhängande ytor för att undvika kulörskillnader.
Glans	2, helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Kalivattenglas, dispersion ■ Diffusionstal luftlagertjocklek s_dH_2O: <0,01 m
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Användning

Användes på mineraliska underlag som puts, betong, cementfiberskivor samt ytor där det tidigare målats med KC-färg eller silikatfärg.

Ytförberedelse	Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Sugande ytor t.ex lagningar grundas med Sylitol Koncentrat 111 spädd 2:1 med vatten. På svagt och jämnt sugande ytor av enhetlig karaktär, utan lagningar och olika beskaffenheter kan man istället för en första behandling med Koncentrat 111 späda första färgskiktet med 10 % outspädd Sylitol Koncentrat 111. Ytor med mikrosprickor och lagningsskarvar ges en strukturutjämnande behandling med Minera Universal före slutmålningen. Vid första strykningen med Sylitol Fasadfärg kan färgen vid behov spädas med max 10% outspädd Sylitol Koncentrat 111, och vid färdigstrykning med max 5 %.
Förtunning	Sylitol Koncentrat 111

CAPAROL

TEKNISK INFORMATION

Förbrukning	6-8 m²/liter
	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C
Torktid	Dammtorr: 2 timme Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta.
	Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,023-0,027 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Sylitol Koncentrat
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.
	Etsar glas och metall.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: september 2026

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar.
Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan.
När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.