

Cap-Elast Sprickspackel

Plastisk lagnings- och spackelmasa för mineraliska underlag.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Flexibel plastisk lagnings- och spackelmasa för lagning av sprickor på puts-, tegel- och betongväggar.
Materialegenskaper	Mineraliska underlag <input type="checkbox"/> Vattenspädbar <input checked="" type="checkbox"/> Flexibel
Förpackningsstorlekar	1,5 kg
Kulörer	Gråtonad
Glans	3, helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Innehåll: Akryldispersion med mineraliska fyllnadsmedel

Användning

Ytförberedelse	För lagning av sprickor på puts-, tegel- och betongväggar. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Dåligt förankrade ytor, lös puts mm avlägsnas till fast underlag. Konstruktionssprickor uppskrapas till 10 mm bredd och djup. Sprickan grundas med AmphiSilan Djupegrund LF eller likv. Behandla endast inne i sprickan, detta för att stoppa sugning mot underlaget. Rör om spacklet till jämn konsistens. Fyll sprickan med spacklet och släta genast ut ytan med spackel eller en fuktad pensel. På grövre underlag kan spacklet struktureras något. Låt spacklet torka ordentligt före vidare behandling.
Applikationsförhållanden	Kan övermålas med Caparols fasadfärger för mineraliska underlag. Arbetstemperatur min. +8 °C på underlag, material och omgivande luft
Torktid	Övermålningsbar: 16 timmar (värdena gäller vid +23 °C, RF 50%)
Rengöring av verktyg	Vatten



Råd

Rengöring och underhåll

Bortskaffande

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.