

# Disbofein 331 Lagningsbruk

Mineraliskt lagningsbruk för lättbetong.



## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Mineraliskt lagningsbruk för lagning på lättbetong, inom- och utomhus.
Materialegenskaper	Lättbetong <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lagar skador djupare än 5 mm</li> <li>■ Används både inne och ute</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	25 kg
Kulörer	Ljusgrå
Glans	Matt
Förvaring	Svalt och torrt.
Teknisk data	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Max kornstorlek: 3 mm</li> <li>■ Tryckhållfasthet: 28 d 4,1 N/mm<sup>2</sup></li> <li>■ Draghållfasthetsgräns: 28 d 1,3 N/mm<sup>2</sup></li> </ul>

## Användning

Ytförberedelse	För lagning av skador på lättbetong med skador djupare än 5 mm. Maximalt påslag per lagning, 50 mm.  Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. Före lagning bör underlaget vattnas.
Förtunning	25 kg Disbofein 331 blandas med 16,75 liter vatten (1 viktdel bruk till 0,67 viktdelar vatten), till ett klumpfritt bruk. Brukstiden för färdigblandat bruk är ca 15 minuter vid +20°C RF 60%.  Vatten
Förbrukning	Ca 1,0 kg/mm/m <sup>2</sup> Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta. <sup>2</sup>
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min +5°C max +30°C för material, underlag och omgivande luft.
Torktid	Lagningsbruket kan vidarebehandlas efter en timme. (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Disbofein 331 skall bearbetas med rostfria verktyg.
Rengöring av verktyg	Verktyg rengöres omedelbart med vatten.



Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

## Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

### Teknisk information · utgåva: november 2013

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

Caparol Sverige AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.