

Vävlim

Vattenspädbart PVA-lim för inomhusbruk.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Vattenspädbart PVA-lim för uppsättning av olika sorters väggbeklädnader i torra utrymmen inomhus.
Materialegenskaper	Väggar inomhus
Förpackningsstorlekar	■ Bra för glasfiberväv och grövre papperstapeter 1 kg 5 kg 15 kg
Kulörer	Transparent
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Sampolymerlatex

Användning

Ytförberedelse	Lämpar sig särskilt till uppsättning av glasfiberväv, armeringsduk samt vissa grövre papperstapeter. Tapettillverkarens föreskrifter skall alltid följas. Före behandling skall ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett. Sugande ytor förlimmas med Caparol Vävlim förtunnat med vatten 1:1. Vid uppsättning av glasväv påförs limmet i ett jämnt skikt på väggen med pensel, rulle eller spruta. Klistra inte större yta än att väven kan sättas upp medan limmet är vått. Tidigare målade ytor tvättas med Capaclean Målartvätt. Limmet omröres för användning.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	3-5 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min. +15°C Övermålningsbar på väv: 16 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)



Verktyg	Påføres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,015-0,019 inch Spruttryck: 140-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten.
Anm	STB-kod ▲

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande limrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: oktober 2013

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

Caparol Sverige AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.