

AmphiSilan Fasadputs

Strukturputs baserad på silikonhartsdispersion med god kulörbeständighet.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Strukturputs baserad på silikonhartsdispersion med god kulörbeständighet. Ger en vattenavvisande alkalieresistent fasadyta med en mycket god diffusionsöppenhet.
Materialegenskaper	Mineraliska underlag utomhus. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenavvisande ■ Stor diffusionsöppenhet
Förpackningsstorlekar	25 kg
Kulörer	Vit och kulörer enligt Kulörsystemet Amphisilan - Sylitol samt motsvarande NCS-kulörer.
Glans	Helmatt
Förvaring	Svalt men frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Silikonhartsemulsion <ul style="list-style-type: none"> ■ Diffusionstal luftlagertjocklek $s_d H_2O$: < 0,14m. Klass V1 enl. DIN EN ISO 7783-2 ■ Vattenabsorptionskoefficient (w-värde): $\leq 0,10 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$. Klass W3 enl. DIN EN 1062-3.

Användning

Ytförberedelse	Använd som slutprodukt i Capatect Fasadsystem samt Capatect renoveringssystem. Före behandling skall ytorna vara rena och torra, väl förankrade mot underlaget samt fria från sinterskikt och utfällningar. Grundbehandling utförs alltid med Putsgrund 610.
Materialförberedelse	Omröres maskinellt före användning.
Förtunning	Vatten. Vid handapplicering förtunnas max 2% och vid sprutning max 5%.
Förbrukning	K10 2,0 kg/m ² K15 2,5 kg/m ² K20 3,3 kg/m ² K30 4,5 kg/m ² Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.



Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5°C i luft och underlag. Materialet skall en temperatur av minst +10°C vid appliceringen.
Torktid	Brukstorr: 1 dygn Genomtorr: 7 dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Applicering sker med putspruta eller vid applicering för hand med rostfritt stålbrätte. Efter påläggning av putsen kan ytan skuras med t ex plastbrätte beroende på önskad ytstruktur.
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Lagringsstabil c:a ett år. Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera. Arbeta aldrig vid fara för frost, i starkt solsken eller vid regn och kraftig vind.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande putsrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.