

Carbonspackel

Färdigblandat kolfiberförstärkt armeringsspackel som ger mycket hög slaghållfasthet.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Mineraliska underlag
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mycket hög slaghållfasthet ■ Färdigblandat
Förpackningsstorlekar	25 kg 800 kg one-way box
Kulörer	Beige
Förvaring	Svalt och torrt

Användning

Ytförberedelse	<p>Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect Renoveringssystem.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p>
Användningsmetod	<p>Spackelbruket levereras färdigblandat, klart att använda. Rör upp spacklet före användning justera viskositeten med en liten mängd vatten om ett lösare spackelbruk önskas.</p> <p>Carbon-spackel pålägges i vävens vådbredd och längd med en tandspackel 8x8 mm. Därefter trycks väven fast i spackelbruket med ett svärd eller en spackel. Ytterligare 1 påslag kan läggas vått i vått. Alternativt efter min. 8 timmar läggs andra påslaget med spackelbruket. Vävens maskor skall nu vara helt fyllda. Vävskarvar överlappas ca 10 cm. Spackelskiktet skall vara minimum 3 mm tjockt.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	<p>Ca 1,7 kg/mm/m² (min 3 mm skiktjocklek)</p> <p>Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.</p>
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.
Torktid	<p>Yttorr efter ca 24 timmar</p> <p>Efterföljande behandling efter ca 3 dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)</p>
Verktyg	Appliceras med spruta och/eller spackel.
Rengöring av verktyg	Vatten



Anm Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande spackelrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: november 2013

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

Caparol Sverige AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.