

# Finbruk 195

Fingraderat mineraliskt putsbruk för slätputsning.



## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Fingraderat mineraliskt putsbruk för slätputsning av armeringsskikt av Klisterbruk 186M, betong eller väl förankrad puts utomhus.	
Förpackningsstorlekar	Mineraliska underlag	
Kulörer	25 kg	
Förvaring	Ljusgrå	
Teknisk data	Svalt och torrt	
	■ Diffusionskoefficient $\mu$ (H <sub>2</sub> O)?:	M < 18
	■ Diffusionstal luftlagertjocklek $s_d$ H <sub>2</sub> O:	0,10 m
	■ Vattenabsorptionskoefficient (w-värde):	w < 0,1kg/ (m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup> ) enligt DIN EN 1062 (W <sub>3</sub> Låg)
	■ Draghållfasthetsgräns:	> 0,1 N/mm <sup>2</sup>

## Användning

Ytförberedelse	<p>Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect renoveringssystem.</p> <p>Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. Ny puts skall ha härdat minst tre veckor.</p> <p>Vid användning i Capatect tilläggsisoleringssystem skall underliggande bruk vara väl härdat och torrt.</p>
Användningsmetod	<p>25 kg torrt bruk blandas med 5-6 liter vatten. Bruket blandas i tvångsblandare eller manuellt med lågvarvig borrhvisp till en homogen massa utan klumpar. Låt bruket vila i 2 minuter och rör sedan om. Justera konsistensen med vatten om så erfordras. Brukets pot life är 1,5 timma. Försök aldrig spåda bruk som börjat härda.</p> <p>Påläggs i 2-3 mm tjocka skikt. Vid varm och torr väderlek skall ytan eftervattnas för att putsen inte skall torka för snabbt.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	Ca 2,0 kg/mm/m <sup>2</sup>
Applikationsförhållanden	<p>Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.</p> <p>Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.</p>



Torktid	Kan övermålas efter 24 timmar (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Appliceras med spackel eller speciellt anpassad putsspruta.
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande spackelrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: november 2013

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

Caparol Sverige AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.