

ZF-Spackelbruk 699

Bruksfärdigt armeringsspackel.



Produktbeskrivning

Förpackningsstorlekar	Bruksfärdigt armeringsspackel för iläggning och utspackling av Capatect Väv 650. 20 kg burk 800 kg One-way box
Kulörer	Beige
Förvaring	Svalt och torrt

Användning

Ytförberedelse	Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect Renoveringssystem. Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget.
Användningsmetod	Spackelbruket levereras bruksklart. Rör upp spacklet före användning. Justera viskositeten med en liten mängd vatten om ett lösare spackelbruk önskas.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	Ca 1,2 kg/m ² per mm skiktjocklek Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.
Torktid	Kan övermålas efter 24 timmar (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Appliceras med spruta och/eller spackel.
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande spackelrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.



Teknisk information · utgåva: november 2013

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

Caparol Sverige AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.