

Ceratherm Klisterbruk

Klisterbruk för keramiska plattor och klinker



Produktbeskrivning

	Klisterbruk för keramiska plattor och klinker som ytskikt på Capatect Putssystem.
Appliceringsområde	Mineraliska underlag
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Väderbeständigt ■ Vattenavvisande ■ Diffusionsöppet ■ Lättarbetat ■ God vidhäftning
Förpackningsstorlekar	25 kg säck
Kulörer	Cementgrå
Förvaring	Svalt och torrt
Teknisk data	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenabsorptionskoefficient (w-värde): $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ enl DIN 52617 ■ Vidhäftning: På betong: $> 1,0 \text{ N}/\text{mm}^2$

Användning

	För klistring av keramiska material på Capatect Putssystem och andra lämpliga underlag. Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect renoveringssystem.
Ytförberedelse	Före behandling skall ytor av puts, tegel, betong eller mycket väl förankrade färgskikt vara rena och torra.
	Starkt sugande eller kritande ytor grundas med Koncentrat 111 som blandas 2:1 med vatten.
Blandningsförhållande	Ca 6-6,5l vatten/ 25kg. Långsamtgående blandare.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	Ca 5kg/m ² beroende på tandning och underlag.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur +5° till +30° Undvik regn och direkt solljus.
Torktid	Ca 2-3 dygn beroende på temperatur och RF%.
Verktyg	Appliceras med tandspackel i horisontell riktning. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon/ansiktsskydd.
Rengöring av verktyg	Verktyg rengöres snarast med vatten.



Anm Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande rester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut förpackningen noga efter användning. Väl tömda förpackningar lämnas till återvinningsstation.