

Supertäck 20 Plus

Halvmatt reptålig färg för tak och väggar inomhus.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Tak och väggar inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hög täckkraft ■ Reptålig ■ Tvättbar ■ Bra vidhäftning
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit S 0500-N Ingår i brytsystem
Glans	20, halvmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Lämplig till tak och väggar inomhus där det ställs extra krav på en tålig tvättbar yta, som i trapphus, korridorer, kök, lektrum mm. Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.</p> <p>Tak och väggar som missfärgats av nikotin eller sot grundas med IsoSpärr Ultra. Målade ytor tvättas med målartvätt. Blanka ytor mattslipas. Mycket sugande ytor grundas med CapaSol LF.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6-8 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod. Arbetstemperatur min. +8°C



Torktid	Dammtorr: 2 timme Övermålningsbar: 4 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23° C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,017-0,025 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: september 2017

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.