

Lackfärg Blank

Vattenspädbar blank lackfärg för målning av snickerier och möbler inomhus.



Produktbeskrivning

	Blank vattenspädbar lackfärg.
	Godkänd för målning av leksaker enligt SS EN 71-3.
Appliceringsområde	Trä , plåt och stål inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Hög täckkraft ■ Ger en hård yta
Förpackningsstorlekar	0,5 liter 1 liter 3 liter
Kulörer	Vit (S 0500-N) Svart Bas A Bas B Bas D Ingår i brytsystem.
Glans	75, blank
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: PU-förstärkt akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Användning

	Vattenspädbar blank lackfärg för målning av dörrar, lister, hyllor, foder, möbler mm inomhus. Ger en hård och slitstark yta som är lätt att hålla ren. Utomhus kan Lackfärg Blank användas som toppfärg på vertikala plåt- och stålytor som fönster och dörrar. Men beakta att den inte innehåller något mögelhämmande medel.
Ytförberedelse	Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Kvistar och kådiga ställen behandlas med kvistlack. Grunda ytan med Snickerigrund alternativt Iso Trägrund. Gulnat trä grundas med Iso Trägrund. Ljust obehandlat trä grundas med Snickerigrund alternativt Lackfärgen. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt och mattslipas. Hål och sprickor spacklas med snickerispackel. Måla en eller två gånger med Lackfärg.
Förtunning	Vatten



Förbrukning	10 m ² /liter Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C
Torktid	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 6 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,011-0,015 inch Spruttryck: 200 bar Luftryck: - Förtunning: Max 5% Rekommenderade sprutinställningar för Airmix/Aircoat-spruta: Munstycke: 0,011-0,015 inch Spruttryck: 120 bar Luftryck: 2,5 bar Förtunning: Max 5% Rekommenderade sprutinställningar för lågtrycksspruta: Munstycke: 2,0-2,5 mm Spruttryck: - Luftryck: 5 bar Förtunning: Max 5%
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.