

Intact Primer

Extremt fyllig och fuktskyddande vattenspädbar trägrund för träfasader.



Produktbeskrivning

	Extremt fyllig och fuktskyddande vattenspädbar trägrund för träfasader. Målas i system med Intact Bright/Intact Solid.
Appliceringsområde	Trä utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Extremt fyllig ■ Vattenbaserad ■ God inträngningsförmåga
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 Bas 2 Bas 3
Glans	Matt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkydemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Intact Primer målas i system med Intact Bright/Intact Solid. På omålat trä ger Intact Primer i kombination med Intact Bright/Intact Solid ett komplett målningssystem med endast 2 skikt. 1 lager Intact Primer i samma kulör som 1 följande skikt av Intact Bright/Intact Solid ger samma skydd och hållighet som ett traditionellt 3 skikts system.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Utsatta ytor som ändträ, skarvar, mm. behandlas med Grundolja LF före grundning med Intact Primer.</p> <p>Efter grundning behandlas ytan med Intact Bright/Intact Solid.</p> <p>Tidigare målade ytor tvättas med fasadvätt och bart trä behandlas med Grundolja LF och Intact Primer.</p> <p>Nytt trä med höga halter av kvist- och kådämnen kan förorsaka missfärgning, för att motverka detta kan man behandla 1 ggr ytterligare med Intact Primer på kvistarna. Särskilt vid målning med ljusa kulörer.</p>
----------------	---



Förtunning	Vatten
Förbrukning	4-5 m ² /liter på sågade ytor 5-6 m ² /liter på hyvlade och släta ytor
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C
Torktid	Dammtorr: 6 timmar Övermålningsbar: 12 timmar eller när ytan är torr Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.