

# Capatong Plus

Fasadfärg för betong.



## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Capatong Plus är en vattenburen helmatt diffusionsöppen fasadfärg för betong utomhus. Betongfasader utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vattenspädbar</li> <li>■ Diffusionsöppen</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	25 kg
Kulörer	Vit/Bas 1 Bas 3 Ingår i brytsystem. Brutna kulörer: Använd alltid färg med samma batchnr på sammanhängande ytor för att undvika kulörskillnader.
Glans	Helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Styrenakrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

## Användning

Ytförberedelse	För målning av fasader av betong. Underlaget skall vara rent, torrt, fast och väl rengjort från smuts, fett och formolja. Obehandlade ytor grundas med Capagrund före målning med Capatong Plus.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	0,3 kg/m <sup>2</sup> Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft
Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 4 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta.



	<b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b> Munstycke: 0,019-0,023 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: juni 2019

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.