

WoodPrimer C

Matt färg för grund- och mellanstrykning av snickerier inomhus.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Trä inomhus
Materialegenskaper	■ Isolerande
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit
Glans	Hel matt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkyd
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 300 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 300 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Lämplig på tidigare målade snickerier samt på nytt trä och spånskivor.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Nytt trä avslipats och behandlas med Kvistlack. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt och mattslipas före grundning med WoodPrimer C.</p> <p>Brand- och sotskadade ytor skall vara mycket väl sanerade från sot och andra föroreningar före målning.</p> <p>Kan övermålas med såväl lacknafta- som vattenlösliga snickerifärger. Vid övermålning med vattenlösliga färger är det viktigt att allt lösningsmedel hunnit avdunsta helt från färgskiktet samt att ytan avslipas före målning.</p>
Förtunning	Lacknafta
Förbrukning	10 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod. Arbetstemperatur min. +5°C



TEKNISK INFORMATION

Torktid	Dammtorr: 6 timmar Övermålningsbar: 24 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,010-0,013 inch Spruttryck: 100-130 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Lacknafta Vid användning av värmeslang reduceras sprutdimman.
Rengöring av verktyg	Lacknafta

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: november 2024

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.