

Intact Matt

Akrylatfärg med exceptionellt god glans- och kulörstabilitet.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Träytor utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Exceptionellt god glans- och kulörstabilitet ■ 2 skikt räcker
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 Bas 3 Ingår i brytssystem
Glans	Helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Intact Matt används med fördel på trä- och cementfiberskivor utomhus</p> <p>På omålat trä kan Intact Matt i kombination med Intact Primer användas för komplett målning med endast 2 skikt, som når upp till samma skydd och hållighet som ett traditionellt 3 skikts system.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Nya träytor oljas på utsatta ställen, som skarvar, ändträ mm, med Grundolja LF därefter grundas med Intact Primer alt. Fasadgrund LF och till sist målas en till två gånger med Intact Matt beroende på använd grundfärg. Målade ytor tvättas med fasadtvätt, skrapas, bara träytor grundas och därefter målas, beroende på ytornas kondition, en eller två gånger med Intact Matt.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6-7 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C på underlag, material och omgivande luft



Torktid	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 3 timmar Genomtorr: flera dygn (Torktid vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel, rulle eller spruta. Vid användning av rulle eller spruta på trä skall efterslätning ske med pensel. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315 Spruttryck: 140-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.