

# Carat Original

Effektiv och självrengörande färg för utvändigt trä.

## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Trätytor utomhus. Carat Original ger en följsam och flexibel yta vilket gör den lämplig på fasader och staket. Inte lämplig på fönster eller utemöbler där man vill ha en hårdare yta.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Självrengörande</li> <li>■ Bra inträngning i träet</li> <li>■ Ger mycket fukt tålig yta</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 Bas 3 Ingår i brytsystem.
Glans	30, halvmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Specialmodifierad alkydemulsion/akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller < 20 g/l VOC.

## Användning

Ytförberedelse	<p>Carat Original gör målningen enklare då det krävs färre behandlingar på nytt trä. Den har mycket bra inträngning i träet samtidigt som den ger en robust och tålig yta. Den höga torrhalten medför god täckförmåga med en mycket bra kanttäckning. Carat Original är främst avsedd till målning av fuktutsatta träfasader, trästaket mm.</p> <p>Före målning ska ytorna vara torra, max 16 % fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p>
----------------	--



## Målning på nytt omålat trä och industrigrundad panel:

Utsatta ställen som skarvar, ändträ, spikhuvuden mm. grundoljas med Solid Grundolja till full mättnad. Grundoljan kan övermålas med första skiktet vått i vått inom 30 min eller efter 12 timmar. Carat Originals goda penetreringsförmåga in i träet medför att grundmålningsmomentet försvinner och två ggr med Carat Oljefärg räcker för färdigstrykning.

Om virket målas 1 gång innan uppsättning bör spikhuvuden målas en gång efter montering. Förekommer obehandlade skarvar och ändträ vid montering grundoljas och målas dessa innan man stryker sista lagret för att få ett fullgott skydd.

## Målning på tidigare målade ytor:

Förekommer alg- och mögelpåväxt, applicera först alg- och mögelmedel enligt produktens anvisningarna. Tvätta ytan med fasadvätt, och skölj noga och låt torka, därefter skrapas eventuellt löst sittande färg bort. Grånat trä borstas eller slipas ner till friskt trä, ruttet virke byts ut.

Måla därefter två gånger med Carat Original.

Carat Original kan målas på både tidigare akrylatfärgs målade ytor och på tidigare alkydfärgsmålade ytor.

Om ytan tidigare är målad med linoljefärg eller slamfärg rekommenderar vi att man fortsätter måla med samma typ av färg som tidigare.

Förtunning	Vatten
Förbrukning	4-5 m <sup>2</sup> /liter på sågade ytor 5-6 m <sup>2</sup> /liter på hyvlade, släta ytor och på tidigare målat
Applikationsförhållanden	För att säkerställa tillräcklig tjocklek på färgskikten, följ rekommenderad färggång.  Temperatur under applicering och härdning, minst +8 °C och högst +30 °C på underlag, material och omgivande luft, under kommande dygn. Luftfuktighet <80% RF.  Måla inte i direkt solljus eller vid risk för regn kommande dygnet eller vid dagg inom ca 4 timmar. Om dagg eller regn kommer på ytan innan ytan på färgskiktet torkat tillräckligt så kan man riskera att det uppstår matta fläckar, vilket är ett estetiskt problem som inte påverkar funktionen på färgen. För att få bort eventuella glansskillnader, måla en gång till på berörda ytor.
Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 10 timmar Genomtorr: flera dygn  Torktiderna gäller vid +23 °C och RF 50 %. Vid kallare temperaturer och/eller högre luftfuktighet förlängs torktiden.
Verktyg	Påføres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med roller eller spruta skall denna efterstrykas med pensel.  <b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b>  Munstycke: Linjemunestycke W1502, W1504 eller Linelacer 315 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten / penseltvätt
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten eller penseltvätt.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Vål tömda burkar lämnas till återvinningsstation.