

Intact Max Primer

Extremt fyllig och fuktskyddande vattenspädbar trägrund för träfasader. Ingår som grundfärg i Intact fasadmålningssystem tillsammans med Intact Max Matt och Intact Max Total.

Produktbeskrivning

	Extremt fyllig och fuktskyddande vattenspädbar trägrund för fasader. Målas i system med Intact fasadfärger. På omålat trä kan Intact Max Primer i kombination med Intact Max Total eller Max Matt ett komplett målningssystem med endast 2 skikt. Ett lager Intact Max Primer i samma kulör som ett följande skikt av Intact Max Total eller Max Matt ger samma skydd och tålighet som ett traditionellt 3 skikts system.
Appliceringsområde	Träfasad utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Extremt fyllig ■ Vattenbaserad ■ God inträngningsförmåga
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 Bas 3
Glans	Matt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkydemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller < 15 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Intact Max Primer målas i system med Intact Max Matt/Intact Max Total. På omålat trä ger Intact Max Primer i kombination med Intact Max Matt/Total ett komplett målningssystem med endast 2 skikt. 1 lager Intact Max Primer i samma kulör som 1 följande skikt av Intact Max Matt/Total ger samma skydd och tålighet som ett traditionellt 3 skikts system.</p> <p>Före målning ska ytorna vara torra, max 16 % fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Målning på nytt omålat trä och industrigrundad panel: Utsatta ställen som skarvar, ändträ, spikhuvuden mm. grundoljas med Solid Grundolja till full mättnad. Grundoljan kan övermålas med Intact Max Primer vått i vått inom 30 min eller efter 12 timmar. Hela ytan samt ändträ grundas med Intact Max Primer. Därefter appliceras 1 skikt med Intact Max Total eller Intact Max Matt.</p>
----------------	--



TEKNISK INFORMATION

Om virket målas 1 gång innan uppsättning bör spikhuvuden målas en gång med Intact Max Primer efter montering. Förekommer obehandlade skarvar och ändträn vid montering grundolja med Solid Grundolja och måla med Intact Max Primer innan man stryker sista lagret med Intact Max Total eller Intact Max Matt för att få ett fullgott skydd.

Målning på tidigare målade ytor:

Förekommer alg- och mögelpåväxt, applicera först alg- och mögelmedel enligt produktens anvisningarna. Tvätta ytan med fasadvätt, och skölj noga och låt torka, därefter skrapas eventuellt löst sittande färg bort. Grånat trä borstas eller slipas ner till friskt trä, ruttet virke byts ut.

Trärena ytor grundas med Intact Max Primer och därefter målas, beroende på ytornas kondition, en eller två gånger med Intact Max Total eller Intact Max Matt.

Alternativt, om man har mycket trärena partier kan man stryka hela ytan med ett lager Intact Max Primer och därefter ett lager Intact Max Total eller Intact Max Matt.

Intact Max Primer kan målas på både tidigare akrylatfärgs målade ytor och på tidigare alkydfärgsmålade ytor.

Om ytan tidigare är målad med linoljefärg eller slamfärg rekommenderar vi att man fortsätter måla med samma typ av färg som tidigare.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

4-5 m²/liter på sågade ytor
5-6 m²/liter på hyvlade och släta ytor

Applikationsförhållanden

För att säkerställa tillräcklig tjocklek på färgskikten, följ rekommenderad färggång.

Temperatur under applicering och härdning, minst +8 °C och högst +30 °C på underlag, material och omgivande luft, under kommande dygn. Luftfuktighet <80% RF.

Måla inte i direkt solljus eller vid risk för regn kommande dygnet.

Torktid

Dammtorr: 6 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar eller när ytan är torr
Genomtorr: flera dygn

Torktiderna gäller vid +23 °C och RF 50 %. Vid kallare temperaturer och/eller högre luftfuktighet förlängs torktiden.

Verktyg

Påføres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med roller eller spruta skall denna efterstrykas med pensel.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315

Spruttryck: 150-180 bar

Sprutvinkel: Valfri

Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: december 2025

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.